



# Fiches Techniques de Cuisson

Firing Technical Data Sheets

---

## Mt. Savage Specialty Refractories

Distribue par / Distributed by

**Matériaux Réfractaires Direct Inc.**

materiauxrefractairesdirect.com · (514) 526-9849

---

### TABLE DES MATIERES / CONTENTS

#### **Betons conventionnels / Conventional castables**

Heatcrete 24 ES  
Heatcrete 24 ESC  
Heatcrete 25 QF  
Heatcrete 26 ES  
Super Heatcrete 28 QF  
Super Heatcrete 30 QF  
Super Heatcrete 33 QF

#### **Betons isolants / Insulating castables**

Delta T Crete 20-35

#### **Betons faible ciment / Low cement castables**

Ultra-TEK 60  
Ultra-TEK 60 AL  
Ultra-TEK 60 ALK  
Ultra-TEK 93

#### **Betons plastiques / Plastic refractories**

Savage RAM 70 AS  
Savage RAM 70 M Blue  
Savage RAM 80 AS  
Savage RAM 85 T  
Savage RAM 90

---

Donnees issues des fiches techniques officielles Mt. Savage / MRD. Toutes valeurs indicatives. / Data from official MT. Savage / MRD technical sheets. All values indicative.



Beton conventionnel fireclay · Conventional fireclay castable

# Heatcrete 24 ES

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 400 °F</b>  1 315 °C	Alumine / Alumina  <b>43 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>125 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~17-19 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter ~17-19 % d'eau en poids. Melanger 3-5 min. / Add ~17-19 % water by weight. Mix 3-5 min.
2	<b>Sechage / Drying</b>	Laisser durcir 24 h min a l'air (T > 10 C). / Allow to cure 24 h min in air (T > 50 F).
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. Evacue l'eau libre. / 45 F/h to 230 F, hold 2 h. Drives off free water.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). / Rise at 90 F/h to 1 500 F.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 315 C (2 400 F). Refroidissement lent recommande. / Max 1 315 C. Slow cooling recommended.

## PROPRIETES MECANIKES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>125 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>400-700 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>2 000-3 500 psi</b>
Variation lineaire / Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,5 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>47.8%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>43.0%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>1.2%</b>
CaO	.....	<b>7.0%</b>
Autres	.....	<b>1.0%</b>

Beton polyvalent pour cheminées, fours a bois et applications industrielles legeres. / Versatile castable for fireplaces, wood ovens and light industrial applications.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton conventionnel fireclay gros grain · Conventional fireclay castable - coarse aggregate

# Heatcrete 24 ESC

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 400 °F</b>  1 315 °C	Alumine / Alumina  <b>43 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>128 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~15-17 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter ~15-17 % eau. Agregat grossier pour meilleure resistance aux chocs thermiques. / Add ~15-17 % water. Coarse aggregate for better thermal shock resistance.
2	<b>Sechage / Drying</b>	24 h min a l'air avant premiere mise en chauffe. / 24 h min air cure before first heat-up.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. / 45 F/h to 230 F, hold 2 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). / 90 F/h to 1 500 F.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 315 C (2 400 F). / Max 1 315 C.

## PROPRIETES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>128 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>400-700 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>2 000-3 500 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,5 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>47.0%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>43.5%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>1.2%</b>
CaO	.....	<b>7.0%</b>
Autres	.....	<b>1.3%</b>

Meme formule que 24 ES avec agregat grossier - meilleure resistance aux chocs thermiques. / Same formula as 24 ES with coarse aggregate - better thermal shock resistance.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton conventionnel fireclay · Conventional fireclay castable

# Heatcrete 25 QF

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 500 °F</b>  1 370 °C	Alumine / Alumina  <b>44 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>125 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~15-17 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	Melange / Mixing	Ajouter ~15-17 % eau en poids. / Add ~15-17 % water by weight.
2	Sechage / Drying	24 h min a T > 10 C avant premiere chauffe. / 24 h min at T > 50 F before first heat-up.
3	Montee lente / Slow heat-up	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. / 45 F/h to 230 F, hold 2 h.
4	Cuisson intermediaire / Intermediate	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). / 90 F/h to 1 500 F.
5	Service / Service	Max 1 370 C (2 500 F). Refroidissement lent recommande. / Max 1 370 C. Slow cooling recommended.

## PROPRIETES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>125 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>500-800 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>2 500-4 000 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,5 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>46.0%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>44.0%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>1.0%</b>
CaO	.....	<b>7.5%</b>
Autres	.....	<b>1.5%</b>

Ideal pour fours a bois, foyers et applications industrielles jusqu'a 1 370 C. / Ideal for wood ovens, fireplaces, and industrial applications up to 1 370 C.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton conventionnel fireclay - faible teneur en fer · Low iron, high strength fireclay castable

# Heatcrete 26 ES

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 600 °F</b>  1 425 °C	Alumine / Alumina  <b>45 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>140 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~12 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter env. 12 % d'eau. Bien melanger. / Add approx. 12 % water. Mix thoroughly.
2	<b>Sechage / Drying</b>	24 h min a l'air. Ne pas chauffer avant evacuation de l'eau. / 24 h min air cure. Do not heat until moisture has escaped.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25-30 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. / 45-55 F/h to 230 F, hold 2-4 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). CCS: 3 000-5 000 psi. / 90 F/h to 1 500 F. CCS: 3 000-5 000 psi.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 425 C (2 600 F). Delta-L 0,0 a +1,0 % a 2 500 F. Conductivite @ 1 500 F: 6,2 BTU. / Max 1 425 C. Linear change 0.0 to +1.0 % at 2 500 F.

## PROPRIETES MECANIKES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>140 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>1 000-1 500 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>5 000-7 000 psi</b>
CCS @ 1 500 F	<b>3 000-5 000 psi</b>
Delta-L @ 2 500 F	<b>0,0 a +1,0 %</b>
Conductivite / Thermal cond. @ 1 500 F	<b>6,2 BTU/ft<sup>2</sup>/h/F/in</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>40.2%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>45.3%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>1.6%</b>
CaO	.....	<b>11.1%</b>
Autres	.....	<b>1.8%</b>

ASTM C-401 Classe C. Faible teneur en fer pour meilleures propriétés à haute température. / ASTM C-401 Class C. Low iron for better high-temperature properties.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton super-duty fireclay - faible teneur en fer · Low iron, super duty fireclay castable

# Super Heatcrete 28 QF

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 800 °F</b>  1 540 °C	Alumine / Alumina  <b>51 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>140 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~15 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter env. 15 % d'eau. Bien melanger. / Add approx. 15 % water. Mix thoroughly.
2	<b>Sechage / Drying</b>	Cure minimum 24 h a l'air avant toute mise en chauffe. / Minimum 24 h air cure before any heat-up.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. / 45 F/h to 230 F, hold 2-4 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). Delta-L: 0,0 a -0,2 %. / 90 F/h to 1 500 F. Delta-L: 0.0 to -0.2 %.
5	<b>Haute temperature / High temperature</b>	Jusqu'a max 1 540 C (2 800 F). Delta-L: 0,0 a +1,4 % a 2 700 F. Refroidissement lent. / To max 1 540 C. Delta-L: 0.0 to +1.4 % at 2 700 F. Slow cooling.

## PROPRIETES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>140 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>700-1 050 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>3 600-4 800 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,2 %</b>
Delta-L @ 2 700 F	<b>0,0 a +1,4 %</b>
Conductivite / Thermal cond. @ 1 500 F	<b>6,2 BTU/ft<sup>2</sup>/h/F/in</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>42.5%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>50.6%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.9%</b>
CaO	.....	<b>5.0%</b>
Autres	.....	<b>1.0%</b>

ASTM C-401 Classe D. Excellente resistance jusqu'a 1 540 C pour fours et fonderies. / ASTM C-401 Class D. Excellent resistance up to 1 540 C for furnaces and foundries.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton haute alumine - usage industriel · High alumina conventional castable - industrial use

# Super Heatcrete 30 QF

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 000 °F</b>  1 650 °C	Alumine / Alumina  <b>~60 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>150 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~13-15 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter 13-15 % d'eau. Melanger 3-5 min. / Add 13-15 % water. Mix 3-5 min.
2	<b>Sechage / Drying</b>	24 h min a l'air. / 24 h min air cure.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. / 45 F/h to 230 F, hold 2-4 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50-75 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). / 90-135 F/h to 1 500 F.
5	<b>Haute temperature / High temperature</b>	Montee controlee jusqu'a 1 650 C (3 000 F). Refroidissement progressif. / Controlled rise to 1 650 C. Gradual cooling.

## PROPRIETES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>150 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>800-1 200 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>4 000-6 000 psi</b>
Delta-L @ 2 550 F	<b>0,0 a +0,8 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>33.0%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>59.5%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.9%</b>
CaO	.....	<b>5.5%</b>
Autres	.....	<b>1.1%</b>

Pour forges, fonderies et applications industrielles jusqu'a 3 000 F. / For forges, foundries and industrial applications requiring 3 000 F.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton a tres haute alumine - alumine tabulaire - Very high alumina castable - tabular alumina

# Super Heatcrete 33 QF

Mt. Savage Specialty Refractories - Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 300 °F</b>  1 815 °C	Alumine / Alumina  <b>94,9 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>184 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~8-10 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter 8-10 % eau (~1,7 L par sac 50 lb). Melanger soigneusement. / Add 8-10 % water (~1.7 L per 50 lb bag). Mix carefully.
2	<b>Sechage / Drying</b>	Cure minimum 24 h a l'air. Matériau tres dense - sechage critique. / Minimum 24 h air cure. Very dense material - drying is critical.
3	<b>Montee tres lente / Very slow heat-up</b>	15-25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 4 h minimum. / 27-45 F/h to 230 F, hold 4 h minimum.
4	<b>Montee intermediaire / Intermediate</b>	25-50 C/h jusqu'a 1 000 C (1 830 F). Masse dense - ne pas precipiter. / 45-90 F/h to 1 830 F. Dense mass - do not rush.
5	<b>Cuisson / High temperature firing</b>	50 C/h jusqu'a max 1 815 C (3 300 F). Delta-L @ 3 100 F: 0,0 a -0,4 %. / 90 F/h to max 1 815 C. Delta-L @ 3 100 F: 0.0 to -0.4 %.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite apres sechage / After drying	<b>190 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>2 000-2 700 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>8 000-12 000 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>Negligeable / Negligible</b>
Delta-L @ 3 100 F	<b>0,0 a -0,4 %</b>
Alumine tabulaire / Tabular alumina	<b>94,9 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		<b>94.9%</b>
CaO	.....	<b>4.8%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.31%</b>
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>0.09%</b>

Autres	.....	<b>0.0%</b>
--------	-------	-------------

Alumine tabulaire pure 94,9 % - applications extremes uniquement. Sechage tres progressif obligatoire. / 94.9 % tabular alumina - extreme applications only. Very gradual drying mandatory.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton coulable isolant leger · Lightweight insulating castable

# Delta T Crete 20-35

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 500 °F</b>  1 925 °C	Alumine / Alumina  <b>~70 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Hydraulique / Hydraulic</b>	Densite / Density  <b>~85 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~22-26 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter 22-26 % d'eau. Ne pas sur-melanger (materiau fragile). / Add 22-26 % water. Do not over-mix (fragile material).
2	<b>Sechage / Drying</b>	Cure minimum 24 h. Masse legere - sechage plus rapide. / Minimum 24 h cure. Lightweight - dries faster.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	15-25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. / 27-45 F/h to 230 F, hold 2 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). / 90 F/h to 1 500 F.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 925 C (3 500 F). Excellente isolation thermique. Bonne resistance mecanique moderee. / Max 1 925 C. Excellent thermal insulation. Moderate mechanical strength.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried bulk density	<b>~85 lb/pi<sup>3</sup></b>
Isolation / Thermal insulation	<b>Excellente / Excellent</b>
Resistance mecanique / Strength	<b>Moderee / Moderate</b>
Application recommandee	<b>Couche de fond / Backup lining</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>70.0%</b>
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>25.0%</b>
Autres	.....	<b>5.0%</b>

Beton isolant - utiliser comme couche de fond (backup) ou isolation thermique. / Insulating castable for backup linings or thermal insulation applications.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton faible ciment - autonivelant / pompe / projete - Low cement - self-leveling / pump mix / shotcrete

# Ultra-TEK 60

Mt. Savage Specialty Refractories - Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 000 °F</b>  1 650 °C	Alumine / Alumina  <b>57,6 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Faible ciment / Low cement</b>	Densite / Density  <b>158 lb/pi3 (VC)</b>  5,0% (VC) / 6,0% (SL) eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	Melange / Mixing	5,0 % eau vibration (VC) ou 6,0 % autonivelant (SL). Temperature preferee 21-32 C / 70-90 F.
2	Sechage initial / Initial drying	Cure 24 h min. Matériau faible ciment - sensible a la temperature de prise.
3	Montee tres lente / Very slow heat-up	25 C/h jusqu'a 120 C (250 F), palier 4 h. MOR seche VC: 1 700-2 300 psi. / 45 F/h to 250 F, hold 4 h.
4	Cuisson intermediaire / Intermediate	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR: 4 000-6 000 psi. CCS: 12 000-18 000 psi. Abrasion C-704: 3,5 cc.
5	Haute temperature / High temperature	Jusqu'a 1 650 C (3 000 F). MOR @ 2 550 F: 1 100-1 700 psi. Delta-L: +0,5 a +1,2 %.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite VC / VC density	158 lb/pi3
Densite SL / SL density	155 lb/pi3
MOR seche VC / Dried VC	1 700-2 300 psi
MOR @ 1 500 F (VC)	4 000-6 000 psi
CCS @ 1 500 F (VC)	12 000-18 000 psi
Abrasion C-704 @ 1 500 F	3,5 cc
Delta-L @ 1 500 F	0,0 a -0,2 %
Delta-L @ 2 550 F	+0,5 a +1,2 %

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	37.9%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	57.6%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	0.9%

CaO	.....	<b>1.9%</b>
TiO2	.....	<b>1.5%</b>
Autres	.....	<b>0.2%</b>

Duree de vie ~6 mois. Ne pas couler a T < 10 C (50 F). Sechage progressif obligatoire pour tout beton faible ciment. / Shelf life ~6 months. Do not cast below 50 F. Progressive drying mandatory for all low cement castables.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



# Ultra-TEK 60 AL

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>2 800 °F</b>  1 540 °C	Alumine / Alumina  <b>57,1 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Faible ciment / Low cement</b>	Densite / Density  <b>161 lb/pi<sup>3</sup></b>  ~6,0 % (SL) eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	Ajouter ~6,0 % d'eau (autonivelant). Resiste a la penetration de l'aluminium fondu. / Add ~6.0 % water (self-flow). Resistant to molten aluminum penetration.
2	<b>Sechage / Drying</b>	24 h min. Duree de vie ~6 mois. / 24 h min. Shelf life ~6 months.
3	<b>Montee lente / Slow heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 4 h. MOR seche: 1 600-2 300 psi. / 45 F/h to 230 F, hold 4 h. Dried MOR: 1 600-2 300 psi.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR: 2 800-3 500 psi. CCS: 7 000-11 000 psi.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 540 C (2 800 F). Delta-L @ 2 550 F: +0,5 a +1,0 %. / Max 1 540 C. Delta-L @ 2 550 F: +0.5 to +1.0 %.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried density	<b>161 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>1 600-2 300 psi</b>
MOR @ 1 500 F	<b>2 800-3 500 psi</b>
CCS @ 1 500 F	<b>7 000-11 000 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,3 %</b>
Delta-L @ 2 550 F	<b>+0,5 a +1,0 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>35.6%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>57.1%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.9%</b>
CaO	.....	<b>1.9%</b>

TiO2	.....	<b>1.5%</b>
Autres	.....	<b>3.0%</b>

Spécialement formulé pour résister à la pénétration de l'aluminium fondu et des scories. / Specially formulated to resist molten aluminum and slag penetration.

Toutes les données sont indicatives et soumises à des variations raisonnables. Ne pas utiliser à des fins de spécification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton faible ciment - resistant aux alcalis - autonivelant · Low cement - alkali resistant - self-leveling

# Ultra-TEK 60 ALK

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 000 °F</b>  1 650 °C	Alumine / Alumina  <b>55,6 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Faible ciment / Low cement</b>	Densite / Density  <b>148 lb/pi<sup>3</sup> (SL)</b>  ~6,0% SL / ~5,0% VC eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	Melange / Mixing	SL: ~6,0 % eau (1,36 L / sac 50 lb). VC: ~5,0 % eau (1,13 L / sac). / SL: ~6.0% water. VC: ~5.0% water.
2	Sechage / Drying	24 h min a T > 10 C. / 24 h min at T > 50 F.
3	Montee lente / Slow heat-up	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 4 h. / 45 F/h to 230 F, hold 4 h.
4	Cuisson intermediaire / Intermediate	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR SL: 3 000-3 500 psi. CCS SL: 9 000-14 000 psi.
5	Service / Service	Max 1 650 C (3 000 F). Resistant aux gaz et laitiers alcalins. Delta-L @ 2 550 F: +0,5 a +1,2 %. / Max 1 650 C. Resistant to alkali gases and slags.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite SL / SL density	<b>148 lb/pi<sup>3</sup></b>
Densite VC / VC density	<b>154 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR SL @ 1 500 F	<b>3 000-3 500 psi</b>
CCS SL @ 1 500 F	<b>9 000-14 000 psi</b>
Delta-L @ 2 550 F	<b>+0,5 a +1,2 %</b>
Alumine / Alumina	<b>55,6 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>37.9%</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>55.6%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.9%</b>
CaO	.....	<b>1.9%</b>
TiO <sub>2</sub>	.....	<b>1.5%</b>

Autres	.....	<b>2.2%</b>
--------	-------	-------------

Ideal pour fours a ciment, zones de prechauffage alcalines, applications exposees aux alcalis. / Ideal for cement kilns, alkali preheating zones, and alkali-exposed applications.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton faible ciment - tres haute alumine - Low cement - very high alumina castable

# Ultra-TEK 93

Mt. Savage Specialty Refractories - Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 250 °F</b>  1 790 °C	Alumine / Alumina  <b>92,5 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Faible ciment / Low cement</b>	Densite / Density  <b>200 lb/pi<sup>3</sup></b>  4-5 % eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Melange / Mixing</b>	4-5 % eau. Masse tres dense - melanger lentement et soigneusement. / 4-5 % water. Very dense - mix slowly and carefully.
2	<b>Sechage / Drying</b>	Cure 24 h min. Materiau tres dense - sechage absolument critique. / Cure 24 h min. Very dense - drying is absolutely critical.
3	<b>Montee tres lente / Very slow heat-up</b>	15 C/h jusqu'a 120 C (250 F), palier 4-6 h minimum. / 27 F/h to 250 F, hold 4-6 h minimum.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	25-50 C/h jusqu'a 815 C. MOR seche: 2 200-2 800 psi. CCS: 8 000-13 000 psi. / 45-90 F/h to 1 500 F.
5	<b>Haute temperature / High temperature</b>	Montee lente jusqu'a max 1 790 C (3 250 F). MOR @ 2 400 F: 1 200-1 600 psi. / Slow rise to max 1 790 C.

## PROPRIETES MECANIKES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried density	<b>200 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR apres sechage / After drying	<b>2 200-2 800 psi</b>
MOR @ 1 500 F	<b>3 000-3 500 psi</b>
MOR @ 2 400 F	<b>1 200-1 600 psi</b>
CCS apres sechage / After drying	<b>8 000-13 000 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a -0,2 %</b>
Delta-L @ 2 550 F	<b>0,0 a +0,4 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		<b>92.5%</b>
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>5.4%</b>
CaO	.....	<b>1.5%</b>

TiO <sub>2</sub>	.....	<b>0.4%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.1%</b>

Sechage tres progressif absolument requis. Ne pas couler < 10 C. Duree de vie ~6 mois. / Very gradual drying absolutely required. Do not cast below 50 F. Shelf life ~6 months.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton plastique - prise a l'air - haute alumine - Air setting high alumina plastic refractory

# Savage RAM 70 AS

Mt. Savage Specialty Refractories - Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 200 °F</b>  1 760 °C	Alumine / Alumina  <b>71,5 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Prise a l'air / Air setting</b>	Densite / Density  <b>158 lb/pi<sup>3</sup></b>  Aucune / None eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Installation / Installation</b>	Installer par baguettage manuel ou marteau pneumatique. Aucun ajout d'eau requis - prise a l'air. / Install by hand or pneumatic ramming. No water - air-setting material.
2	<b>Sechage a l'air / Air drying</b>	Laisser secher 24 h min. Le materiau durcit naturellement a l'air. / Allow 24 h min air drying. Material hardens naturally.
3	<b>Premiere montee / Initial heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. Densite sechee: 155 lb/pi <sup>3</sup> . / 45 F/h to 230 F, hold 2-4 h. Dried density: 155 lb/pi <sup>3</sup> .
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR: 350-700 psi. CCS: 1 000-1 600 psi. / 90 F/h to 1 500 F. MOR: 350-700 psi.
5	<b>Frittage / Sintering</b>	Jusqu'a 1 600 C (2 910 F). MOR max: 1 000-1 600 psi. Delta-L: +0,5 a +1,0 %. / To 1 600 C. Max MOR: 1 000-1 600 psi. Delta-L: +0.5 to +1.0 %.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite brute / Bulk density	<b>158 lb/pi<sup>3</sup></b>
Densite sechee / After drying	<b>155 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR @ 1 500 F	<b>350-700 psi</b>
MOR @ 2 550 F	<b>500-800 psi</b>
MOR @ 2 910 F	<b>1 000-1 600 psi</b>
CCS @ 1 500 F	<b>1 000-1 600 psi</b>
Delta-L sechage / Drying	<b>0,0 a -0,8 %</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>-0,1 a -0,5 %</b>
Delta-L @ 2 910 F	<b>+0,5 a +1,0 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		<b>71.5%</b>

SiO <sub>2</sub>	.....	<b>25.4%</b>
TiO <sub>2</sub>	.....	<b>1.1%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>1.0%</b>
Alcalis	.....	<b>1.0%</b>

ASTM C-673 70 % Alumine. Prise a l'air - aucun ajout d'eau. Resistance augmente progressivement avec la temperature. / ASTM C-673 70% Alumina. Air-setting - no water addition. Strength increases progressively with temperature.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton plastique - lie au phosphate - mullite - Phosphate bonded mullite plastic refractory

# Savage RAM 70 M Blue

Mt. Savage Specialty Refractories - Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 200 °F</b>  1 760 °C	Alumine / Alumina  <b>70,8 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Phosphate bonded</b>	Densite / Density  <b>166 lb/pi<sup>3</sup></b>  Aucune / None eau/water
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Installation / Installation</b>	Installer par baguettage ou marteau pneumatique. Liant phosphate - prise a chaud. / Install by ramming or pneumatic hammer. Phosphate bond - heat-set.
2	<b>Sechage initial / Initial drying</b>	Sechage a l'air 24 h min. Le liant phosphate requiert chaleur pour developper la resistance. / Air dry 24 h min. Phosphate bond requires heat to develop strength.
3	<b>Premiere chauffe / First heat-up</b>	Montee lente 25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. / Slow rise 45 F/h to 230 F, hold 2 h.
4	<b>Activation du liant / Bond activation</b>	50 C/h jusqu'a 400-600 C (750-1 100 F). Le liant phosphate s'active. / 90 F/h to 750-1 100 F. Phosphate bond activates.
5	<b>Cuisson complete / Full firing</b>	Jusqu'a 1 760 C (3 200 F). Excellent resistance aux chocs thermiques (base mullite). / To 1 760 C. Excellent thermal shock resistance (mullite base).

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried density	<b>166 lb/pi<sup>3</sup></b>
Alumine mullite / Mullite alumina	<b>70,8 %</b>
Liant / Bond type	<b>Phosphate</b>
Resistance aux chocs thermiques	<b>Excellente / Excellent</b>
Temperature max. / Max. temp.	<b>3 200 F / 1 760 C</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>70.8%</b>
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>22.0%</b>
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	.....	<b>4.5%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.8%</b>
Autres	.....	<b>1.9%</b>

Mullite + liant phosphate = excellente resistance aux chocs thermiques. Ideal pour zones avec cycles thermiques frequents. / Mullite + phosphate bond = excellent thermal shock resistance. Ideal for zones with frequent thermal cycling.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.

Beton plastique - prise a l'air - haute alumine 80 % · Air setting high alumina plastic - 80% alumina



# Savage RAM 80 AS

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 200 °F</b>  1 760 °C	Alumine / Alumina  <b>79 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Prise a l'air / Air setting</b>	Densite / Density  <b>172 lb/pi<sup>3</sup></b>  Aucune / None eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Installation / Installation</b>	Baguetage manuel ou pneumatique. Prise a l'air - aucun ajout d'eau. / Hand or pneumatic ramming. Air-setting - no water addition.
2	<b>Sechage / Drying</b>	Sechage 24 h min a l'air. Densite plus elevee que RAM 70 AS. / Air dry 24 h min. Higher density than RAM 70 AS.
3	<b>Premiere montee / Initial heat-up</b>	25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. / 45 F/h to 230 F, hold 2-4 h.
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). Resistance plus elevee que le RAM 70 AS. / 90 F/h to 1 500 F. Higher strength than RAM 70 AS.
5	<b>Service / Service</b>	Max 1 760 C (3 200 F). Meilleure resistance a la corrosion chimique que RAM 70 AS. / Max 1 760 C. Better chemical corrosion resistance than RAM 70 AS.

## PROPRIETES MECANQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite sechee / Dried density	<b>172 lb/pi<sup>3</sup></b>
Alumine / Alumina	<b>79 %</b>
MOR @ 1 500 F (est.)	<b>500-900 psi</b>
CCS @ 1 500 F (est.)	<b>1 200-2 000 psi</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>-0,1 a -0,5 %</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>79.0%</b>
SiO <sub>2</sub>	.....	<b>16.0%</b>
TiO <sub>2</sub>	.....	<b>1.2%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	.....	<b>0.8%</b>
Alcalis+Autres	.....	<b>3.0%</b>

Teneur en alumine 79 % - meilleure resistance chimique que le RAM 70 AS. Application par marteau pneumatique recommandee. / 79% alumina - better chemical resistance than RAM 70 AS. Pneumatic hammer recommended.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton plastique - lie au phosphate - application a la truelle · High alumina phosphate bonded troweling / patching plastic

# Savage RAM 85 T

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 300 °F</b>  1 815 °C	Alumine / Alumina  <b>84 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Phosphate bonded</b>	Densite / Density  <b>141 lb/pi<sup>3</sup></b>  Aucune / None eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Installation / Installation</b>	Application a la truelle ou a la spatule. Ideal pour reparations et rapiechage. / Apply by trowel or spatula. Ideal for repairs and patching.
2	<b>Sechage initial / Initial drying</b>	Sechage a l'air 24 h. Delta-L sechage: -0,3 a -0,7 % (leger retrait). Densite brute: 157 lb/pi <sup>3</sup> . / Air dry 24 h. Drying Delta-L: -0.3 to -0.7% (slight shrinkage).
3	<b>Activation du liant / Bond activation</b>	20 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2 h. Densite apres sechage: 141 lb/pi <sup>3</sup> . / 36 F/h to 230 F, hold 2 h. Dried density: 141 lb/pi <sup>3</sup> .
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR: 1 700-2 300 psi. CCS: 2 000-3 000 psi. / 90 F/h to 1 500 F. MOR: 1 700-2 300 psi.
5	<b>Haute temperature / High temperature</b>	Jusqu'a 1 815 C (3 300 F). MOR @ 2 550 F: 500-1 000 psi. Delta-L @ 2 550 F: 0,0 a +0,5 %. / To 1 815 C.

## PROPRIETES MECANIKES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite brute / Bulk density	<b>157 lb/pi<sup>3</sup></b>
Densite sechee / After drying	<b>141 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR @ 1 500 F	<b>1 700-2 300 psi</b>
MOR @ 2 550 F	<b>500-1 000 psi</b>
CCS @ 1 500 F	<b>2 000-3 000 psi</b>
Delta-L sechage	<b>-0,3 a -0,7 %</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>0,0 a +0,2 %</b>
Delta-L @ 2 550 F	<b>0,0 a +0,5 %</b>
Conductivite / Cond. @ 1 500 F	<b>9,1 BTU/ft<sup>2</sup>/h/F/in</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		<b>84.0%</b>

SiO2	.....	<b>9.2%</b>
P2O5	.....	<b>3.4%</b>
TiO2	.....	<b>1.8%</b>
Fe2O3	.....	<b>1.0%</b>
Traces	.....	<b>0.6%</b>

Special rapieçage / truelle. Ideal pour reparations de revetements refractaires existants en brique, beton ou plastique. / Special troweling/patching. Ideal for repairing existing brick, castable or plastic refractory linings.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.



Beton plastique - lie au phosphate - tres haute alumine · Phosphate bonded extra high alumina plastic

# Savage RAM 90

Mt. Savage Specialty Refractories · Fiche de cuisson / Firing Data Sheet

Temperature max. / Max. service temp.  <b>3 350 °F</b>  1 843 °C	Alumine / Alumina  <b>89 %</b>  Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Liant / Bond type  <b>Phosphate bonded</b>	Densite / Density  <b>172 lb/pi<sup>3</sup></b>  Aucune / None eau/water
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMME DE CUISSON / FIRING SCHEDULE

No	ETAPE / STEP	DETAILS / INSTRUCTIONS
1	<b>Installation / Installation</b>	Baguettage manuel ou pneumatique. Liant phosphate - prise a chaud. / Hand or pneumatic ramming. Phosphate bond - heat-set.
2	<b>Sechage initial / Initial drying</b>	Sechage a l'air 24 h. Delta-L sechage: 0,0 a -0,3 %. Densite brute: 180 lb/pi <sup>3</sup> . / Air dry 24 h. Drying Delta-L: 0.0 to -0.3%. Bulk density: 180 lb/pi <sup>3</sup> .
3	<b>Activation / Bond activation</b>	20-25 C/h jusqu'a 110 C (230 F), palier 2-4 h. Densite apres sechage: 172 lb/pi <sup>3</sup> . / 36-45 F/h to 230 F, hold 2-4 h. Dried density: 172 lb/pi <sup>3</sup> .
4	<b>Cuisson intermediaire / Intermediate</b>	50 C/h jusqu'a 815 C (1 500 F). MOR: 2 250 psi. Delta-L: -0,1 a -0,5 %. / 90 F/h to 1 500 F. MOR: 2 250 psi.
5	<b>Frittage / Sintering</b>	Jusqu'a 1 600 C (2 910 F). MOR: 2 750 psi. Delta-L: -0,2 a -0,6 % (retrait). Conductivite @ 1 500 F: 14,7 BTU. / To 1 600 C. MOR: 2 750 psi.

## PROPRIETES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES

PROPRIETE / PROPERTY	VALEUR / VALUE
Densite brute / Bulk density	<b>180 lb/pi<sup>3</sup></b>
Densite sechee / After drying	<b>172 lb/pi<sup>3</sup></b>
MOR @ 1 500 F	<b>2 250 psi</b>
MOR @ 2 550 F	<b>2 600 psi</b>
MOR @ 2 910 F	<b>2 750 psi</b>
Delta-L sechage / Drying	<b>0,0 a -0,3 %</b>
Delta-L @ 1 500 F	<b>-0,1 a -0,5 %</b>
Delta-L @ 2 910 F	<b>-0,2 a -0,6 %</b>
Conductivite / Cond. @ 500 F	<b>19,7 BTU/ft<sup>2</sup>/h/F/in</b>
Conductivite / Cond. @ 1 500 F	<b>14,7 BTU/ft<sup>2</sup>/h/F/in</b>

## ANALYSE CHIMIQUE / CHEMICAL ANALYSIS

COMPOSE / COMPOUND	BARRE / BAR	%
--------------------	-------------	---

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	... .	<b>89.0%</b>
SiO <sub>2</sub>	..... .	<b>7.6%</b>
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	..... .	<b>3.0%</b>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	..... .	<b>0.4%</b>

ASTM C-673 90 % Alumine. Plus haute alumine de la gamme RAM - applications les plus exigeantes. Conductivite thermique elevee (bonne dissipation). / ASTM C-673 90% Alumina. Highest alumina RAM product for most demanding applications.

Toutes les donnees sont indicatives et soumises a des variations raisonnables. Ne pas utiliser a des fins de specification. / All data subject to reasonable deviation and should not be used for specification purposes.